

SANOFER



UNI EN 1504-7



REMONTINIAI MIŠINIAI

GAMINIO APRAŠYMAS

SANOFER – cemento pagrindu pagaminta apsauginė danga, skirta armatūros strypams apsaugoti.

GAMINIO NAUDOJIMO SRITYS

- Pažeista armatūra suirusiose betoninėse konstrukcijose.

PRIVALUMAI

- Veiksminga net ir rūdžių paveiktai armatūrai.
- Užtikrina puikų vėliau naudojamų remontinių mišinių sukibimą.
- Paprasta ir greita naudoti.
- Dengiama tiesiogiai ant atidengtų plieninių armatūros strypų.

PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS

Pateikti paruošimo ir naudojimo duomenys galioja įprastomis aplinkos sąlygomis: +20 °C temperatūroje ir esant 60 % santykinei oro drėgmei.

Paviršiaus paruošimas

SANOFER apsaugo armatūrą net tada, kai dengiama ant surūdijusių strypų. Tačiau prieš dengiant būtina kruopščiai nuvalyti šepetiu visas prie strypo tvirtai neprikibusias rūdis.

Mišinio paruošimas ir dengimas

SANOFER yra paruoštas naudoti įpylus vandens. Mišinį ruoškite taip:

- Į indą supilkite maišymui skirtą vandenį (0,25 l vienai 1 kg pakuotei, t. y. 25 % mišinio masės).
- Vidutiniu greičiu veikiant maišytuvui, pamažu berkite SANOFER.
- Maišykite apie 2 minutes, kol susidarys visiškai vientisas mišinys.
- Denkite SANOFER vidutinio standumo šerių teptuku.

Rekomenduojamas apsauginio sluoksnio storis – 200–300 µm.



Objektų pavyzdžiai pateikiami svetainėje www.volteco.com

SĄNAUDOS IR IŠEIGA

30 g/m – Ø 8 mm rumbuotosios armatūros strypams, dengiant dviem 200 µm storio sluoksniais.

60 g/m – Ø 16 mm rumbuotosios armatūros strypams, dengiant dviem 200 µm storio sluoksniais.

PAKUOTĖ IR LAIKYMAS

SANOFER tiekiamas **1 kg kibirėliais**.

Gaminį laikyti sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio ir karščio.

Originalioje pakuotėje SANOFER tinkamumo laikyti terminas yra **18 mėnesių**.

ĮSPĖJIMAI IR SVARBIOS PASTABOS

Paruoštą mišinį būtina sunaudoti per **20 minučių**.

Nenaudoti, kai temperatūra žemesnė nei **+5 °C**.

Nepilkite papildomo vandens, siekdami pailginti mišinio tinkamumo naudoti laiką.

FIZIKINĖS IR TECHNINĖS SAVYBĖS

Rodiklis	Vertė
Išvaizda	Pilki milteliai
Tinkamumo naudoti laikas esant +20 °C	20 min.
Savitasis tankis	> 1,6 kg/l

Savybė	Bandymo metodas	Reikalavimai pagal UNI EN 1504-7	Sertifikuota savybė (**)
Apsauga nuo korozijos	UNI EN 15183	Korozijos neturi būti	Reikalavimas įvykdytas
Sukibimas veikiant šlyčiai	UNI EN 15184	≥ 80 % nepadengto armatūros strypo vertės	Reikalavimas įvykdytas

Pateikti duomenys gauti laboratorijoje, esant +20 °C temperatūrai ir 60 % santykinei oro drėgmei.

VAIZDO ĮRAŠAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapai	Eksplotacinių savybių deklaracija	Techninės specifikacijos	Techniniai brėžiniai ir BIM	EPD deklaracija	„YouTube“ vaizdo įrašai
					

SAUGA

Vadovaukitės atitinkamu saugos duomenų lapu.

CE ŽENKLINIMAS IR DEKLARUOTOS SAVYBĖS

CE

1381

10

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto, Italija

0013-CPR-2017/04/05

EN 1504-7:2007 | 1381-CPR-1160

SANOFER

Armatūros apsauga nuo korozijos. Barjerinio tipo danga.

Apsauga nuo korozijos

Reikalavimas įvykdytas

Sukibimas veikiant šlyčiai

Reikalavimas įvykdytas

Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas

Atitinka 5.3 punkto reikalavimus

Stiklėjimo temperatūra

NPD – savybė nedeklaruota

AUTORIŲ TEISĖS

© VOLTECO S.p.A. Visos teisės saugomos.

Šiame dokumente pateikta informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė VOLTECO S.p.A. nuosavybė.

Jie gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Naujausios šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijos pateikiamos www.volteco.com.

Verčiant tekstą gali pasitaikyti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui / montuotojui:

Šį dokumentą VOLTECO S.p.A. parengė kaip pagalbinių informaciją ir gaires pirkėjui / montuotojui. Dokumente neatsižvelgiama į kiekvieno konkretaus darbų vykdymo atvejo ypatumus, todėl VOLTECO S.p.A. už juos neatsako.

Šis dokumentas nekeičia ir neišplečia VOLTECO S.p.A. įsipareigojimų.

Informacija gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą montuotojas privalo patikslinti aktualius duomenis svetainėje www.volteco.com.

Šios nuostatos taip pat taikomos prekybos tinklo teikiamai techninei ir komercinei informacijai prieš pardavimą ir po jo.