

TAP 3

GREITAI STINGSTANTIS HIDROIZOLIACINIS SKIEDINYS



GAMINIO APRAŠYMAS

TAP 3 – greitai stingstantis ir kietėjantis vandeniui nelaidus hidraulinis skiedinys, skirtas skubiems lokaliniais hidroizoliavimo darbams, taip pat esant slėginiam vandeniui.

NAUDOJIMO SRITYS

- Lokalizuotiems slėginio vandens pratekėjimams greitai užsandarinti.
- Greitai atlikti parengiamuosius ir baigiamuosius hidroizoliavimo darbus.
- Plyšiams sandarinti, naudojant kartu su nuo vandens brinkstančia mastika **AKTI-SEAL 201**.

PRIVALUMAI

- Puikios hidroizoliacinės savybės
- Greitas stingimas
- Nesitraukia kietėdamas
- Didelis mechaninis atsparumas
- Akimirksniu sustabdo vandens tekėjimą, net esant slėgiui
- Lengvai apdirbamas

PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS

Paruošimo ir naudojimo duomenys pateikti įprastomis aplinkos sąlygomis (temperatūra **+20 °C**, santykinė oro drėgmė **60 %**).

Nuo paviršiaus pašalinkite atšokusias daleles, druskas, riebalų pėdsakus ir visas kitas medžiagas, kurios galėtų trukdyti skiediniui tolygiai sukibti su pagrindu.

TAP 3 skiedinį ruoškite nedideliais kiekiais: į indą įpilkite vandens (**1/4 l vienam 1 kg TAP 3**; gamintojo nurodyta proporcija – **24 %**), tada suberkite paruoštą sausąjį mišinį.

Maišykite rankiniu būdu, kol gausite vientisą tiksotropinės konsistencijos masę. Nedelsdami užtepkite reikiamą jos kiekį vandens pratekėjimo vietoje.

Jeigu TAP 3 naudojamas lokalizuotam slėginio vandens pratekėjimui sustabdyti, laikykite skiedinį prispaudę ranka, kol jis visiškai sukietės (**maždaug 3 minutes**).

SVARBU. Prieš pradėdami darbus paruoškite TAP 3 įterpimo vietas: ant paviršiaus neturi likti išsikišusių betono dalių; jei reikia, pagrindą pašiauškite.

Esant žemai aplinkos temperatūrai, TAP 3 maišykite su šiltu vandeniu.



Naudojimo pavyzdžiai. Daugiau informacijos: www.volteco.com

SAŃAUDOS IR IŠEIGA

Iš **5 kg TAP 3** maišelio paruošiama **3 l skiedinio**.

PAKUOTĖ IR LAIKYMAS

TAP 3 tiekiamas 5 kg polietileniniuose maišeliuose, supakuotuose į **5 kg dėžes** arba **20 kg kibirus**.

Laikykite sausoje, nuo saulės spindulių ir drėgmės apsaugotoje vietoje.

Originalioje pakuotėje TAP 3 galima laikyti **18 mėnesių**.

ĮSPĖJIMAI IR SVARBIOS PASTABOS

- Sumaišytą su vandeniu TAP 3 būtina sunaudoti ne vėliau kaip per **3 minutes**.
- **Niekada** neskieskite pradėjusio stingti mišinio papildomu vandeniu.

FIZIKINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Temperatūra	Stingimo pradžia	Stingimo pabaiga
+20 °C	2 min. 30 sek.	3 min. 00 sek.
+5 °C	5 min. 20 sek.	7 min. 20 sek.

Įmonės kokybės kontrolės parametrai	Vertės
Savitasis tankis	> 1,95 kg/l
Stipris gniuždant	
Po 1 valandos	> 8 N/mm ² (UNI EN 196)
Po 1 paros	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
Po 28 parų	> 27 N/mm ² (UNI EN 196)
Stipris lenkiant	
Po 1 valandos	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 196)
Po 1 paros	> 2,5 N/mm ² (UNI EN 196)
Po 28 parų	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)

Pateiktos vertės nustatytos laboratorijoje, esant **+20 °C** temperatūrai ir **60 %** santykinei oro drėgmei.

VAIZDO MEDŽIAGA IR PAPILDOMA INFORMACIJA



Saugos duomenų lapai



Eksplotacinių savybių deklaracija



Techninės specifikacijos



Techniniai brėžiniai ir BIM



EPD deklaracija



YouTube vaizdo įrašas

SAUGA

Žr. atitinkamą gaminio **saugos duomenų lapą**.

AUTORIŲ TEISĖS

© „Volteco S.p.A.“. Visos teisės saugomos.

Šiame dokumente pateikta informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė. Jie gali būti bet kada pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Atnaujintos šio ir kitų dokumentų (techninių specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijos skelbiamos interneto svetainėje **www.volteco.com**.

Verčiant dokumentą gali atsirasti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui / darbų vykdytojui.

Šį dokumentą parengė „Volteco S.p.A.“ kaip pagalbinę ir rekomendacinę medžiagą pirkėjui / darbų vykdytojui.

Dokumente neatsižvelgiama į kiekvienos konkrečios darbų vykdymo situacijos ypatumus, todėl „Volteco S.p.A.“ už juos neatsako.

Šis dokumentas nekeičia ir neišplečia „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Dokumento informacija gali keistis, todėl prieš kiekvieną gaminio naudojimą darbų vykdytojas privalo susipažinti su naujausia informacija interneto svetainėje **www.volteco.com**.

Pirmiau pateikti paaiškinimai taip pat taikomi pardavimo tinklo iki pardavimo ir po pardavimo teikiamai techninei bei komercinei informacijai.

Šis dokumentas yra originalaus VOLTECO TAP 3 techninių duomenų lapo (EN, 08/26) vertimas į lietuvių kalbą. Kilus neatitikimams, vadovaukitės naujausia gamintojo dokumento versija.