

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

CETLASTIC

GAMINIO APRAŠYMAS

Cetlastic, tai išorinė technologinių ir deformacinių siūlių sandarinimo sistema.

PANAUDOJIMO SRITYS

- Tiltų, statinių, didelio paslankumo deformacinės siūlės
- Deformacinės siūlės veikiančios sudėtingomis sąlygomis (nafta, UV ir kt.)

SISTEMOS ELEMENTAI

CETLASTIC (CLS) juosta, BI MASTIC (600ml) klijai

**ĮRENGIMAS**

Ant deformacinės siūlės paviršiaus, dantytos mentelės pagalba (dantukų gylis 3 mm) užnešamas CLV201 klijų sluoksnis. Klijų išeiga turėtų būti maždaug 1500 - 1800 ml/m² ant lygaus paviršiaus ir 2000 – 3000 ml/m² ant grubaus paviršiaus. Tuomet išvyniota juosta tiesiama ant klijų sluoksnio ir prispaudžiama kietu voleliu, išspaudžiant klijus link juostos kraštų. Galiausiai išilgai CLS juostos iš abiejų pusių įrengiama apsauginė juostelė (popierinė dažymo juostelė) ir išstumtus BI MASTIC klijus, metaline mentele paskirstome ant siūlės kraštų.

PASTABOS

- Aplinkos temperatūra darbo metu turi būti > +5° C, paviršius nesusalęs.
- Paviršiai turi būti sausi.
- Įsitikinkite, kad paviršių gamybai nebuvo naudotos anti-klijinės medžiagos (nafta, vaškas ar pigmentai).

PAKAVIMAS

Nr.	Tipas	Plotis	Kiekis
1.	CLS 150/1	150 mm	25 m/rul.
2.	CLS 300/1	300 mm	25 m/rul.

*Juosta gali būti pjaustoma tiesiniais metrais.

TECHNINIS APROBAVIMAS

Prufzeugnis-Nr. P-SAC 02/2.2/02-297

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

Nr.	Savybė	Reikšmė
1.	Medžiaga	Elastomeras
2.	Storis	1 mm
3.	Atsparumas	Bitumas, degalai, tepalai, UV
4.	Pailgėjimas maks.	500 %
5.	Atsparumas karščiui	+150° C
6.	Atsparumas vandens spūdžiui	5 bar