

GAMINIO APRAŠYMAS

Produkto Nr. : DSPPLUS2

DESMOPLUS

Priedas poliuretaninei hidroizoliacijai DESMOPOL

APRAŠYMAS

DESMOPLUS – specialiai sukurtas priedas DESMOPOL poliuretaninei hidroizoliacijai. Naudojant šį priedą:

- DESMOPOL galima įrengti vienu norimo storio sluoksniu (pvz. 2 mm). Išvengiant netolygaus išdžiūvimo kai įrengiama keliais sluoksniais.
- Nesusidaro oro burbuliukai dėl įrengimo storesniu, vienu sluoksniu.
- Padidinamas DESMOPOL hidroizoliacijos tamprumas.
- Pirminis mišinio džiūvimo laikas apie 30 minučių.
- Hidroizoliacijos džiūvimo laikas sutrumpinamas iki 1~3 valandų.

BENDRI DUOMENYS

Išėiga	2 litrai į 25 kg DESMOPOL 0,5 litro į 6 kg DESMOPOL
Maišymo santykis pagal svorį	1:0,08
Tankis 23 °C temperatūroje	0,95 g/cm ³
Kietųjų dalelių kiekis	804,3 g/l
Valymui naudoti	DESMOSOLVENT

NAUDOJIMAS

Suplakite DESMOPOL priedą prieš atidarydami. Supilkite reikiamą kiekį DESMOPLUS į DESMOPOL kibirą, ir tolygiai maišykite elektriniu ar mechaniniu maišytuvu, kad neatsirasų oro burbuliukai, kol išgausite vientisą konsistenciją. Mišinio naudojimo laikas yra apie 20 minučių. Išpilkite visą kibiro turinį ir tolygiai paskirstykite reikiamame plote naudodami dantytą mentelę, volelį arba guminę glaistykėlę. Leiskite išdžiūti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS IR TRANSPORTAVIMAS

Hidroizoliaciją sumaišytą su priedu įrengiant su purškimo įranga visada dėvėti apsauginę, orą filtruojančią kaukę. Odos apsaugojimui dėvėkite gumines pirštines, apsauginius rūbus. Patekus ant odos nedelsiant nuplaukite su dideliu kiekiu vandens ir muilu. Visada nusiplaukite rankas prieš valgant, geriant ar rūkant. Naudokite apsauginius akinius, kad būtų išvengta patekimo į akis. Atliekų susidarymas turėtų būti išvengiamas arba minimalizuojamas. Utilizuoti pagal vietovės kurioje naudojama, nurodymus ir įstatymus.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Parametras	Su DESMOPLUS	Be DESMOPLUS
Naudojimo laikas 23 °C temperatūroje	20 minučių	-
Tempimo stipris prie 23 °C temp. (ISO 325-3)	4~6 MPa	2~3 MPa
Hidroizoliacijos džiūvimo laikas 23 °C temperatūroje	1~3 valandos	5~6 valandos

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS

Metalinės skardinės: 2 litrai (1,7kg.) arba 0,5 litro (0,43 kg). Galiojimo laikas – 12 mėnesių, laikant sausomis sąlygomis, neatidarytoje pakuotėje, temperatūroje nuo 5°C iki 35°C.

** Visa pateikta informacija šiame aprašyme yra laikoma patikima ir atspindinti duomenis apie aprašomą produktą, visgi visi pardavimo specifikacijoje pateikiami duomenys yra laikomi tik informacinio pobūdžio. Produkto savybės gali būti keičiamos be perspėjimo. Jokia čia pateikta informacija negali būti laikoma kaip garantija. Atsakomybė susijusi su gaminio naudojimu individualiose situacijose tenka naudotojui. Visada turi būti laikomasis pateikiamų rekomendacijų dėl saugumo ir atsargos priemonių. **