Techninis duomenų lapas

IZOHAN PENETRATOR G7

bituminis gruntas

Techninės charakteristikos:

Sudėtis: bitumo mišinysi, tirpikliai ir priedai
Džiūvimo laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių
Klampumas temp. 23 ±0,5°C, nuo 54 iki 66 s
Pliūpsnio temp. pagal Penskiy-Martens metodą: nuo 31° iki 40°C
Vandens kiekis: ne daugiau, kaip 0,5 %

Išeiga: 0,2 l/m^2
Įpakavimas: 10 l, 20 l
Atitinka standartus: PN-B-24620:1998/Az1:2004
Techninis vertinimas: IBDiM AT/2013-02-3022

Taikymas:

IZOHAN PENETRATOR G7:

- pagrindo gruntavimas prieš įrenginėjant bitumines membranas
- ypač rekomenduojama gruntuoti prieš modifikuotų, bituminių membranų įrengimą
- įrengiant daugiau sluoksnių, galima susikurti drėgmei nepralaidžią izoliaciją
- užtikrina medinių, metalinių varžtų sandarumą, kurie įtvirtinti pagrinde
- betoninių perdangų, tiltų gruntavimas prieš įrengiant hidroizoliaciją
- senų stogo dangų gruntavimas po/ant bet kokios bituminės membranos

Pagrindo paruošimas:

Prieš gruntavimą su **IZOHAN PENETRATOR G7** pagrindas turi būti tinkamai paruoštas. Pagrindas turi būti švarus, sausas, pašalintos visos medžiagos, kurios gali įtakoti sukibimą su pagrindu.

Įrengimas:

Gerai išmaišytas mišinys dengiamas teptuku ant pagrindo. Ant stipriai drėgnų paviršių užtepkite didesnį kiekį mišinio. Darbus rekomenduojama atlikti esant teigiamai temperatūrai. Norint lengviau atlikti darbus prie žemesnios temperatūros, rekomenduojama prieš naudojant gaminį palaikyti 1-2 dienas šiltoje patalpoje. Negalima atlikti darbų esant krituliams ir aukštai UV spinduliuotei.

Savybės:

- pasižymi puikiomis prasiskverbimo savybėmis į įzoliuotus paviršius
- apsaugo betoną nuo drėgmės ir korozijos
- puikios sukibimo savybės su visais mineraliniais paviršiais
- gali būti naudojamas ant drėgnų paviršių
- pagreitintas džiūvimo laikas
- greitas ir paprastas įrengimas naudojant teptuką ar volelį

Profesjonalne Systemy Hydroizolacji IZOHAN nexler izolmat IZOLEX
IZOHAN Sp. z o.o. 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, NIP 586 20 73 82, tel.: +48 58 78 45 85, e-mail: info@izohan.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616, Kapitał zakładowy 7 772 500,00 Pln, Regon 191528483, SANTANDER BANK S. A. 72 1500 1025 1210 2010 0735 0000,
nr rej. BDO: 000009205. (v.081901209)

Sandėliavimas:

Laikyti uždaroje pakuotėje, galiojimo laikas nuo pagaminimo dienos yra 365 dienos.

Pastabos:

Nenaudokite gaminio maisto pramonėse ar gyvenamuose patalpose.
Visos charakteristikos nustatytos prie +23°C temp. ir 55% santykinės drėgmės.
Produkte yra organinių tirpiklių. Darbo metu reikia dėvėti darbui skirtus akinius, drabužius ir pirštines.
Produktas turėtų būti naudojamas erdvėse ir atokiau nuo ugnies.
Saugoti nuo vaikų.

Profesjonalne Systemy Hydroizolacji IZOHAN nexler izolmat IZOLEX

IZOHAN Sp. z o.o. 81-983 GDYNIA, ul. Łużycka 2, NIP 586 20 73 82, tel.: +48 58 78 45 85, e-mail: info@izohan.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616, Kapitał zakładowy 7 772 500,00 Pln, Regon 191528483, SANTANDER BANK S. A. 72 1500 1025 1210 2010 0735 0000,
nr rej. BDO: 000009205. (v.08190129)