

GAMINIO APRAŠYMAS

GAMINIO APRAŠYMAS

CORABIT FB siūlių sandarinimo juosta – tai prilydoma juosta, skirta kelių tiesimo darbams. Ji patikrinta pagal standartą ZTV Fug-StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. CORABIT FB siūlių sandarinimo juosta su CORABIT FB gruntu siūlėse suformuoja siūlėse taip vadinamą „minkštą sąnarį“. Tokiu būdu užkertamas kelias įtrūkimams ir važiuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. CORABIT FB plyšių sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Taikomi standartai:

Nr.	Tipas	Plotis
1.	ZTV Fug-StB	Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl siūlių eismo ruožuose
2.	ZTV Asphalt StB	Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl nvažiuojamosios kelio dalies dengimo asfaltbetoniui.
3.	ZTV A StB	Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl iškasimo eismo ruožuose.
4.	ZTV BEA-StB	Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl eismo ruožų asfaltbetonio dangos konstrukcijos išsaugojimo.
5.	M SNAR	Atmintinė dėl asfaltbetonio dangos sluoksnių sujungimo, siūlių, jungčių ir kraštų konstrukcijos.

PANAUDOJIMO SRITYS

- Naujų gatvių tiesimas ir paviršių remontas
- Darbinių siūlių sujungimas
- Paralelinių važiuojamosios kelio dalies juostų sujungimas
- Sujungimas su šoninėmis jungtimis
- Sujungimas su betoniniais bordiūrais arba plytelėmis padengtais keliais
- Tranšėjų kasimo darbai
- Esamos ir naujos dangos sujungimas;
- Paviršių remonto darbai
- Senos ir naujos dangos sujungimas
- Važiuojamosios kelio dalies požeminiai įrenginiai
- Prijungimas prie kanalų dangčių, slankiojamų ir hidrantų dangčių, lietaus surinkimo įrenginių, prijungimas prie tramvajaus bėgių, prijungimas prie betoninių paviršių
- Įtrūkimų sandarinimas.

ĮRENGIMAS

Siūlės šonų paruošimas

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, šonai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir turi būti padengti atitinkamu gruntu. Norint nepriekaištingai prilipdyti ir užpildyti siūlę, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai darbui su CORABIT FB siūlės sandarinančia juosta skirtą CORABIT FB gruntą. „KEBU“ įmonės CORABIT FB gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. (priklausomai nuo oro sąlygų).

CORABIT FB plyšius sandarinančios juostos matmenų pasirinkimas

Aukštis:

- Restauruojant asfaltbetonio paviršių:
įrengiamos dangos storis + 5 mm
- Esant mastikos asfaltui ir naujai tiesiant asfaltbetonį su tam skirtomis mašinomis:
įrengiamos dangos storis

GAMINIO APRAŠYMAS

Storis:

- Rekomenduotinas mažiausias juostos plotis (storis) – 10 mm.

„KEBU“ įmonės CORABIT FB siūlių sandarinimo juostos montavimas

Patieskite CORABIT FB siūlių sandarinimo juostą ir nukirpkite reikiamą ilgį. Pakilusių vietų kampuose juosta suduriama priglustinai. Propano dujų degikliu pakankamai išlydykite vieną siūles sandarinančios juostos pusę ir tada tinkamu įrankiu (pvz., glaistykle, plokščia mente) prispauskite ją prie siūlės šono. Išlydyti dujų liepsna yra būtina. Priešingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinančio poveikio.



Paviršių restauracija

Asfaltbetonio dangos įrengimas:

- Metalinių bėgių klojimas;
- Mišinio išpylimas ir išlyginimas;
- Mišinio likučių pašalinimas nuo esamo paviršiaus;
- Tankinimas (visų pirmausia siūlių, tada paviršiaus);

Mastikos asfalto dangos įrengimas:

- Mišinio išpylimas ir išlyginimas;
- Skaldos apibarstymas.

Daugiau informacijos apie asfaltbetonio važiuojamosios kelio dangos tiesimą pateikta „Papildomose techninėse sutartinėse sąlygose ir direktyvose dėl asfaltinės važiuojamosios kelio dangos tiesimo, ZTV Asphalt-StB“.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į ten paminėtas oro sąlygas ir mišinio temperatūras.

